

Perflex TPE GP-50NE

Styrene Ethylene Butylene Styrene Block Copolymer

CP Chemie Resources (M) Sdn. Bhd.

Описание материалов:

The Perflex GP-50NE is a high performance thermoplastic elastomers- SEBS (Styrene- Ethylene /Butylene-Styrene) copolymer compounding. Perflex GP-50NE is the most premium material on the criteria of mechanization-Heat Stabilization, weather resistance, UV Stabilization, Flexibility and Comfortable.

This grade of Perflex TPE is shear dependent and can be processed on conventional thermoplastics equipment for injection moulding or extrusion. It's a soft, elastomeric polyolefine based, completely recyclable, colourable & non-hygroscopic thermoplastics elastomer.

Главная Информация	
Добавка	Стабилизатор тепла УФ-стабилизатор
Характеристики	Сополимер Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению Перерабатываемые материалы Хорошая гибкость Хорошая окраска Хорошая устойчивость к погоде Термическая стабильность Мягкий
Внешний вид	Натуральный цвет
Метод обработки	Экструзия Литье под давлением

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.00	g/cm ³	ASTM D769
Массовый расход расплава (MFR)	15 - 20	g/10 min	ASTM D1238
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	47 - 53		ASTM D2240
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	4.41	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	600	%	ASTM D412
Tear Strength	32.4	kN/m	ASTM D624

Дополнительная информация

We confirmed we do not intentionally use the below listed substances in the manufacturing of or formulation of Perflex TPE compounds:

Lead and its compounds

Mercury and its compounds

Hexavalent Chromium and its compounds

Cadmium and its compounds.

Polybrominated Biphenyls (PBBs)

Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDEs)

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat