

Propafilm™ SNC25

Polypropylene

Innovia Films Ltd.

Описание материалов:

Low Heat-Seal Threshold Film with Shrink Tightening Properties

Biaxially oriented polypropylene (BOPP) film co-extruded on both sides with heat-sealable polyolefinic copolymers.

SNC25 is suitable for clear wrap/naked collation of wrapped packs where exceptional pack appearance is required.

Главная Информация			
Характеристики	Приемлемый пищевой контакт Хорошее тепловое уплотнение Передача пара с низким содержанием влаги Термогерметичность при низкой температуре		
Используется	Двухосно-ориентированная пленка Упаковка		
Формы	Пленка		
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Коэффициент трения			ASTM D1894
vs. Itself - Dynamic, Outside/Outside	0.25		
vs. Itself - Static, Outside/Outside	0.30		
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Толщина пленки протестирована	25	µm	
Сектантный модуль ¹			ASTM D882
1% Secant, MD : 25 µm	3000	MPa	
1% Secant, TD : 25 µm	3600	MPa	
Прочность на растяжение ²			ASTM D882
MD : Yield, 25 µm	170	MPa	
TD : Yield, 25 µm	210	MPa	
Удлинение при растяжении ³			ASTM D882
MD : Break, 25 µm	120	%	
TD : Break, 25 µm	80	%	
Прочность уплотнения ⁴	0.20	N/mm	Internal Method
Температура инициализации уплотнения			Internal Method
-- ⁵	100 to 120	°C	
-- ⁶	100 to 140	°C	
Скорость передачи водяного пара			ASTM F1770

23°C, 85% RH, 25 µm	1.0	g/m ² /24 hr	
38°C, 90% RH, 25 µm	5.0	g/m ² /24 hr	
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Блеск (20°, 25.0 µm)	125		ASTM D2457
Haze ⁷ (25.0 µm)	1.5	%	ASTM D1003

NOTE

1.	10%/min
2.	50%/min
3.	50%/min
4.	109°C; 1sec; 0.10 MPa
5.	For Clear Wrap, 2secs; 0.10 MPa
6.	2secs; 0.10 MPa
7.	Wide angle; 2.5°

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat