

Garaflex™ X 95-759 B-1 NAT

Polyvinyl Chloride Alloy

AlphaGary

Описание материалов:

GARAFLEX X 95-759 B-1 IS A PVC ALLOY COMPOUND IDEAL FOR SLAUGHTER HOUSE APPLICATIONS

Главная Информация			
Используется	Промышленное применение		
Соответствие RoHS	Контактный производитель		
Внешний вид	Натуральный цвет		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.15 to 1.19	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра			ASTM D2240
Shore A	58 to 64		
Shore A, 15 sec	48 to 54		
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Коэффициент трения			
-- 1	1.8		
-- 2	1.7		
-- 3	2.4		
-- 4	3.0		
Устойчивость к истиранию			
loss, 1000 cycles	0.250	%	
loss, 5000 cycles	1	%	
Истирание-NBS	98	%	
Ross Flex (-29 °C, 6,35 мм)	35000		ASTM D1052
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (1.91 mm)	6.21	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break, 1.91 mm)	300	%	ASTM D412
Старение	Номинальное значение	Единица измерения	
Изменение объема ⁵			
23°C, 168 hr, in Gasoline	-0.30	%	
23°C, 336 hr, in Gasoline	-8.2	%	
23°C, 336 hr, in Vegetable Oil	-3.5	%	
75°C, 168 hr, in Vegetable Oil	-18	%	

NOTE

- | | |
|----|------------------------|
| 1. | Wet Surface - Wood |
| 2. | Wet Surface - Aluminum |
| 3. | Dry Surface - Wood |
| 4. | Dry Surface - Aluminum |
| 5. | Thickness: 75 mil |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

