

RTP 1200 S-40D UV

Thermoplastic Polyurethane Elastomer (Polyester)

RTP Company

Описание материалов:

UV Stabilized

Главная Информация			
Добавка	УФ-стабилизатор		
Соответствие RoHS	Свяжитесь с производителем		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.20	g/cm ³	ASTM D792
Формовочная усадка-Поток (3.20 mm)	1.0	%	ASTM D955
Moisture Content	0.020	%	
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	40		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Флекторный модуль	68.9	MPa	ASTM D790
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	34.5	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Yield)	800	%	ASTM D412
Tear Strength ¹	123	kN/m	ASTM D624
Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура сушки	82.2	°C	
Время сушки	6.0	hr	
Dew Point	-34.4	°C	
Температура обработки (расплава)	193 - 218	°C	
Температура формы	15.6 - 32.2	°C	
Давление впрыска	27.6 - 55.2	MPa	

Инструкции по впрыску

Desiccant Type Dryer Required.

NOTE

1. C mould

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

