

CAPROWAX PTM 6006-00-000 Pulver

71% углеродный порошок

Biodegradable Polymers

POLYFEA

Описание материалов:

CAPROWAX PTM 6006-00-000 Pulver is a Biodegradable Polymers (Biodeg Polymers) product filled with 71% carbon powder. It can be processed by extrusion and is available in Europe. Applications of CAPROWAX PTM 6006-00-000 Pulver include additive/masterbatch, adhesives/tapes, agricultural and eco-friendly/green products. Primary characteristic: eco-friendly/green.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Углеродный порошок, 71% наполнитель по весу		
Характеристики	Алифатический Compostable Содержание возобновляемых ресурсов		
Используется	Клеи Применение в сельском хозяйстве Компостабилизаторы Уплотнение Маточная смесь		
Рейтинг агентства	RU 13432		
Внешний вид	Непрозрачный Полупрозрачный		
Формы	Порошок		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.05 to 1.15	g/cm ³	ISO 1183
Видимая плотность	0.50	g/cm ³	
Плавкий объем-расход (MVR) (90°C/2.16 kg)	2.50 to 6.00	cm ³ /10min	ISO 1133
Размер частиц	< 500	µm	
Температура спекания	90 to 140	°C	
Softening Range	57 to 63	°C	DSC
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore D)	54		ISO 868
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	56.0	°C	ISO 306/A50

Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения
Температура сушки	70.0 to 80.0	°C
Температура расплава	100 to 120	°C

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

