

## ELASTOSIL® LR 3856/30 A/B

Silicone

Wacker Chemie AG

### Описание материалов:

Silicone Rubber, LSR

Connectors, Automotive & Transportation

Molded Seals, Plastics and Rubber Processing

Molded Parts, Technical, Plastics and Rubber Processing

Molded Parts, Automotive, Plastics and Rubber Processing

Главная Информация	
Характеристики	Комплект низкого сжатия Самосмазывающийся
Используется	Автомобильные Приложения Автомобильная крышка под капот Прокладки Уплотнения
Метод обработки	Литье под давлением Литье под давлением (LIM)

Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Цвет	Оранже		
Плотность	1.09	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Вязкость	1200	Pa·s	DIN 53019

Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore A)	32		DIN 53505
Прочность на растяжение	6.50	MPa	DIN 53504
Удлинение при разрыве	650	%	DIN 53504
Комплект сжатия	15	%	DIN ISO 815-B
Tear Strength	22.0	kN/m	ASTM D624B
Fluid Content	6.0	%	

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

