

Toyolac® 834V X01

Acrylonitrile Butadiene Styrene

Toray Plastics (Malaysia) Sdn. Bhd.

Описание материалов:

Toyolac® 834V X01 is an Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) material. It is available in Asia Pacific or Europe.

Important attributes of Toyolac® 834V X01 are:

Flame Rated

RoHS Compliant

Главная Информация			
Соответствие RoHS	Соответствует RoHS		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес			
--	1.14	g/cm ³	ASTM D792
--	1.15	g/cm ³	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (220°C/10.0 kg)			
	32	g/10 min	ISO 1133
Формовочная усадка-Поток			
	0.40 to 0.70	%	ASTM D955
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale)			
	103		ASTM D785
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения			
	2500	MPa	ISO 527-2/1
Прочность на растяжение			
Yield ¹	42.0	MPa	ASTM D638
Yield	46.0	MPa	ISO 527-2/50
Удлинение при растяжении			
Break ²	> 5.0	%	ASTM D638
Break	> 5.0	%	ISO 527-2/50
Флекторный модуль ³			
	2200	MPa	ASTM D790
Flexural Strength			
-- ⁴	65.0	MPa	ASTM D790
-- ⁵	67.0	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность (23°C)			
	15	kJ/m ²	ISO 179/1eA
Зубчатый изод Impact			
23°C, 3.20 mm	230	J/m	ASTM D256
23°C, 12.7 mm	160	J/m	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке			

1.8 МПа, Unannealed, 6.40 mm	84.0	°C	ASTM D648
1.8 МПа, Unannealed	78.0	°C	ISO 75-2/A
Воспламеняемость	Номинальное значение	Метод испытания	
Огнестойкость		UL 94	
2.00 mm	V-0		
3.00 mm	5VA		
NOTE			
1.	5.0 mm/min		
2.	5.0 mm/min		
3.	3.0 mm/min		
4.	3.0 mm/min		
5.	2.0 mm/min		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

