

Braskem PP FP450WV

Polypropylene Homopolymer

Braskem America Inc.

Описание материалов:

Sub-group:

Homopolymer Polypropylene

Description:

Excellent Processability, Nucleated.

Applications:

Suggested Uses Include Fast-Cycle Injection Molding and Compounding

Process:

Injection Molding.

Главная Информация	
Добавка	Нуклеативный агент
Характеристики	Цикл быстрого формования
	Приемлемый пищевой контакт
	Хорошая технологичность
	Гомополимер
	Ядро
Используется	Уплотнение
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,152
Формы	Гранулы
Метод обработки	Уплотнение
	Литье под давлением

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	45	g/10 min	ASTM D1238

Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale, Injection Molded)	107		ASTM D785

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение ¹ (Yield, Injection Molded)	37.9	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении ² (Yield, Injection Molded)	8.3	%	ASTM D638
Флекторный модуль-1% Secant ³ (Injection Molded)	1650	MPa	ASTM D790A

Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
-------------	----------------------	-------------------	-----------------

Зубчатый изод Impact (23°C, Injection Molded)	16	J/m	ASTM D256A
---	----	-----	------------

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
----------	----------------------	-------------------	-----------------

Температура отклонения при нагрузке (0.45 МПа, Unannealed, Injection Molded)	111	°C	ASTM D648
--	-----	----	-----------

NOTE

1.	51 mm/min
2.	51 mm/min
3.	1.3 mm/min

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

