

G-PAEK™ 1400P

Polyether Ketone

Gharda Chemicals Ltd.

Описание материалов:

Product Details: Ultra High performance thermoplastic polymer, unfilled Polyether Ketone, semi crystalline, coarse powder for extrusion compounding, high flow, FDA food contact compliant, color natural white.

Главная Информация			
Характеристики	Приемлемый пищевой контакт Высокий поток Полукристаллический		
Внешний вид	Белый		
Формы	Порошок		
Метод обработки	Уплотнение Уплотнительная экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Видимая плотность	0.30	g/cm ³	ASTM D1895B
Распределение размеров частиц-D(100)	< 300.0	µm	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура непрерывного использования	280	°C	UL 746B
Температура перехода стекла	152	°C	ASTM D3418
Температура плавления	372	°C	ASTM D3418
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Огнестойкость (0.800 mm)	V-0		UL 94
Анализ заполнения	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Melt Viscosity (400°C, 1000 sec ⁻¹)	140	Pa·s	ASTM D3835

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

