

Huafon JF-P-8370AD / JF-I-5218

Polyurethane (Polyester based)

Huafon Group Co., Ltd.

Описание материалов:

Characteristics: Medium hardness. medium to high density. excellent adhesive property. low temperature resistance.

Applications: For direct injection shoes. casual shoes and leather shoes.

Главная Информация		
Добавка	Неуказанная добавка	
Характеристики	Хорошая адгезия	
	Низкая термостойкость	
	Средняя плотность	
	Средняя твердость	
Используется	Обувь	
Формы	Жидкость	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Плотность ¹	0.700 to 0.750	g/cm ³
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения
Твердость		
JIS Sponge A : 23°C	56.0 to 62.0	
JIS Sponge C : 23°C	72.0 to 78.0	
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения
Компоненты термокомплекта		
Part A	Mix Ratio by Weight: 100	
Part B	Mix Ratio by Weight: 78 to 80	
Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Цвет ²	Clear/Transparent	
Плотность		
40°C ³	1.14 to 1.17	g/cm ³
40°C ⁴	1.18 to 1.20	g/cm ³
Вязкость		
40°C ⁵	0.40 to 0.70	Pa·s
40°C ⁶	1.1 to 1.7	Pa·s
Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Прочность на растяжение	> 8.00	MPa
Удлинение при разрыве	> 450	%
Tear Strength	> 30.0	kN/m

NOTE

1.	Molded Density
2.	Part B
3.	Part A
4.	Part B
5.	Part B
6.	Part A

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat