

# Garaflex™ E 4762-A1 NATURAL LCF

Thermoplastic Elastomer

AlphaGary

## Описание материалов:

A LEAD FREE, 105°C RATED, LOW TEMPERATURE, FLEXIBLE BOOSTER CABLE JACKET COMPOUND.

### Главная Информация

Характеристики	Хорошая гибкость Низкое (нет) Содержание свинца
Используется	Гибкий кожух
Соответствие RoHS	Контактный производитель
Внешний вид	Натуральный цвет
Формы	Гранулы

### Физический

Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания	
Удельный вес	1.19 to 1.23	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792

### Твердость

Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра		ASTM D2240
Shore A	69 to 75	
Shore A, 15 sec	60 to 66	

### Эластомеры

Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение		ASTM D412
0.762 mm	13.8	MPa
1.91 mm	11.7	MPa
Удлинение при растяжении		ASTM D412
Break, 1.91 mm	360	%
Break, 0.762 mm	340	%

### Старение

Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания	
Изменение прочности на растяжение в воздухе <sup>1</sup> (136°C, 168 hr)	10	%	UL Unspecified
Изменение максимального удлинения в воздухе <sup>2</sup> (136°C, 168 hr)	-20	%	UL Unspecified

### Тепловой

Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания	
Температура ломкости	-51.0	°C	ASTM D746

### NOTE

1.	Thickness: 50 mil
2.	Thickness: 50 mil

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

