

Generic TPV Alloy - Polypropylene

Полипропилен

Thermoplastic Vulcanizate Alloy

Generic

Описание материалов:

This data represents typical values that have been calculated from all products classified as: Generic TPV Alloy - Polypropylene
This information is provided for comparative purposes only.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Полипропилен		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.940 - 0.960	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (23°C)	38 - 90		ASTM D2240
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (100% Strain, 23°C)	2.10 - 9.00	MPa	ASTM D412
Прочность на растяжение (Yield, 23°C)	4.00 - 18.0	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break, 23°C)	430 - 1100	%	ASTM D412
Tear Strength (23°C)	23.0 - 82.0	kN/m	ASTM D624
Комплект сжатия	22 - 73	%	ASTM D395
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	-70.0 - -69.6	°C	ASTM D746

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

