

Geon™ 120 Series 121AR

Polyvinyl Chloride Homopolymer

Mexichem Specialty Resins, Inc.

Описание материалов:

Geon™120 Series 121AR is a polyvinyl chloride homopolymer (PVC homopolymer) material. The product is available in North America, Africa and the Middle East, Latin America, Europe or Asia Pacific. The processing methods are: slush molding, rotational molding or dip coating. Geon™The main characteristics of 120 Series 121AR are: high strength.

Главная Информация	
Характеристики	Высокая прочность
Формы	Порошок-1 шт.
Метод обработки	Прессформа слякоти
	Ротационное формование
	Метод нанесения покрытия

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.40	g/cm ³	ASTM D792
Видимая плотность	0.46	g/cm ³	
K-Value ¹	74.0		Internal method
Внутренняя вязкость ²	1.2		Internal method
Содержание воды-Карл Фишер ³	0.050	%	Internal method
Относительная вязкость-Циклогексанон 1%	2.65		
Оптимальное растяжение	22.8	MPa	ASTM D638
Блеск ⁴			Internal method
60 degree fused 3 mins @ 390F	94	%	Internal method
60 degree fused 5 mins @ 350F	61	%	Internal method
Прозрачность-коэффициент пропускания света ⁵	71	%	Internal method
Вязкость брокфилда ⁶			Internal method
Initial @ 2 rpm	4.15	Pa·s	Internal method
Initial @ 20 rpm	4.35	Pa·s	Internal method
One Day @ 2 rpm	4.80	Pa·s	Internal method
One Day @ 20 rpm	5.53	Pa·s	Internal method
Отрежьте отток-95 фунтов на квадратный дюйм ⁷	36.00	g/10 min	Internal method
Северная тонкость ⁸	2.00	Hegman	Internal method
Остаточный винилхлорид мономер ⁹		ppm	Internal method
Добываемый метанол ¹⁰	2.1	%	Internal method

Процесс полимеризации	Microsuspension		
Температура геля ¹¹	64	°C	Internal method
Дегазация ¹²	1.6	min	Internal method

Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
---------------------------	----------------------	-------------------	-----------------

Test Method Formulas"ALTC" and "ASTM" Ingredients and Level

Resin: 100 phr

DINP: 57 phr

ESO: 3 phr

Therm-Chek SP 120 LOHF: 2 phr

"STP" (all except Fog) Ingredients and Level

Resin: 100 phr

DOP: 60 phr

"STP" (Fog only) Ingredients and Level

Resin: 100 phr

DUP: 80 phr

NOTE

1.	0.5g/100ml
2.	ASTM D 1243 60 A
3.	STP 683
4.	ALTC 65
5.	ATLC 66
6.	ALTC 22
7.	ALTC 23
8.	STP 390
9.	STP 1005
10.	STP 894
11.	ATLC 29
12.	STP 850

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

