

WanBlend® WHT-THF8485T2

Thermoplastic Polyurethane Elastomer (Polyether)

Wanhua Chemical Group Co., Ltd.

Описание материалов:

WHT-THF8485T2 is polyether-based flame retardant thermoplastic Polyurethane (TPU) compound, supplied in form of transparent, translucent pellets, which combine the zero halogen objective with excellent mechanical properties and processability.

Applications:

Extrusion - wire and cable

General extrusion and injection molding where flame retardant properties are required.

Главная Информация			
Добавка	Огнестойкий		
Характеристики	Огнестойкий		
	Хорошая технологичность		
	Без галогенов		
Используется	Применение проводов и кабелей		
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный		
	Полупрозрачный		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Экструзия		
	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.17	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	82 to 88		ASTM D2240
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress			ASTM D412
100% Strain	5.35	MPa	
300% Strain	10.5	MPa	
Прочность на растяжение	18.0	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	560	%	ASTM D412
Tear Strength	80.0	kN/m	ASTM D624
Воспламеняемость	Номинальное значение	Метод испытания	
Огнестойкость	V-2	UL 94	
Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура сушки	90.0 to 100	°C	

Время сушки	2.0 to 3.0	hr
Задняя температура	180	°C
Средняя температура	190	°C
Передняя температура	195	°C
Температура сопла	200	°C
Давление впрыска	65.0	MPa
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения
Температура сушки	90.0 to 100	°C
Время сушки	3.0 to 4.0	hr
Зона цилиндра 1 темп.	175	°C
Зона цилиндра 3 темп.	185	°C
Зона цилиндра 5 темп.	195	°C
Температура матрицы	190	°C

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat