

# Karina BLACK PVC COMPOUND 75930-48/ 1-F-AC-LF

Polyvinyl Chloride

Karina Ind. e Com. de Plásticos Ltda

## Описание материалов:

LEAD FREE PVC COMPOUND WITH HIGH OXIGEN INDEX RECOMMENDED FOR JACKETING OF CABLES TYPE CM AND CMR.

Главная Информация			
Характеристики	Низкое (нет) Содержание свинца		
Используется	Кабельный кожух Применение проводов и кабелей		
Внешний вид	Черный		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес <sup>1</sup>	1.51 to 1.57	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Цвет	OK		ME 12
Цвет A	-1.68 to -0.0800		ME 12
Цвет b	-2.67 to -1.07		ME 12
Color L	51.9 to 53.5		ME 12
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 15 sec)	86 to 90		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	> 14.7	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Yield)	> 200	%	ASTM D638
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение <sup>2</sup>	> 14.7	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении <sup>3</sup> (Break)	> 150	%	ASTM D638
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	< -5.00	°C	ASTM D746
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сопротивление громкости <sup>4</sup>	> 1.0E+14	ohms-cm	ASTM D257
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Индекс кислорода	> 38	%	ASTM D2863

NOTE	
1.	24 hr
2.	Aged in Air for 240 hr at 100°C
3.	Aged in Air for 240 hr at 100°C
4.	24 hr

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

