

Badaflex® TPE-S 40A 1588

Styrene Ethylene Butylene Styrene Block Copolymer

Bada AG

Описание материалов:

Thermoplastic Elastomer as a standard injection moulding grade based on SEBS Copolymer
Overmoulding capabilit: Polypropylene (PP)

| Главная Информация | | | |
|----------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Метод обработки | Литье под давлением | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Плотность | 1.18 | g/cm ³ | DIN 53479 |
| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость по суше (Shore A) | 40 | | DIN 53505 |
| Эластомеры | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Tensile Stress (Yield) | 3.00 | MPa | DIN 53504 |
| Удлинение при растяжении (Break) | 500 | % | DIN 53504 |
| Комплект сжатия | | | DIN 53515 |
| 23°C, 72 hr | 16 | % | |
| 70°C, 24 hr | 41 | % | |
| 100°C, 24 hr | 70 | % | |
| Дополнительная информация | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Tear Strength | 9.0 | kN/m | DIN 53515 |
| Инъекция | Номинальное значение | Единица измерения | |
| Температура обработки (расплава) | 180 to 220 | °C | |
| Температура формы | 30.0 to 50.0 | °C | |
| Скорость впрыска | Fast | | |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

