

Wellamid® GFT15N050-WBK

15% стекловолокно

Polyamide 66

Wellman Engineering Resins

Описание материалов:

Wellamid® GFT15N050-WBK is a Polyamide 66 (Nylon 66) material filled with 15% glass fiber. It is available in Asia Pacific, Europe, Latin America, or North America.

Important attributes of Wellamid® GFT15N050-WBK are:

Good Weather Resistance

Impact Modified

Typical application of Wellamid® GFT15N050-WBK: Automotive

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Стекловолокно, 15% наполнитель по весу		
Добавка	Модификатор удара		
Характеристики	Хорошая устойчивость к погоде Модификация удара		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.20	g/cm ³	ISO 1183
Формовочная усадка			ISO 294-4
Across Flow : 23°C	0.90 to 1.3	%	
Flow : 23°C	1.0 to 1.4	%	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Yield, 23°C)	80.0	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение (Yield, 23°C)	3.0	%	ISO 527-2
Флекторный модуль (23°C)	4200	MPa	ISO 178
Флекторный стресс (23°C)	115	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод ударная прочность (23°C)	11	kJ/m ²	ISO 180
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature (1.8 MPa, Unannealed)	215	°C	ISO 75-2/A
Температура плавления (DSC)	260	°C	ISO 3146

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

