

ARMAMID® PA MN 40-1

Минеральный

Polyamide 6

Poly Plastic

Описание материалов:

ARMAMID® PA MN 40-1 is a Polyamide 6 (Nylon 6) product filled with mineral. It is available in Europe.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Минеральный		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.50	g/cm ³	
Формовочная усадка	0.80 to 1.0	%	
Поглощение воды (23°C, 24 hr)	1.2	%	ISO 62
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	
Tensile Stress (Yield)	70.0	MPa	
Растяжимое напряжение (Break)	6.0	%	
Флекторный модуль (23°C)	3000	MPa	
Флекторный стресс	90.0	MPa	
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	
Ударная прочность (20°C)	8.0	kJ/m ²	
Charpy Unnotched Impact Strength (20°C)	No Break		
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	
Heat Deflection Temperature			
0.45 MPa, Unannealed	165	°C	
1.8 MPa, Unannealed	55.0	°C	
Температура плавления	215	°C	
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	
Удельное сопротивление поверхности			
-- 1	1.0E+13	ohms	
-- 2	1.0E+15	ohms	
Сопротивление громкости			
-- 3	1.0E+15	ohms-cm	
-- 4	1.0E+17	ohms-cm	
Электрическая прочность			
-- 5	14 to 17	kV/mm	
-- 6	21 to 24	kV/mm	
NOTE			

1.	Wet
2.	Dry
3.	Wet
4.	Dry
5.	Wet
6.	Dry

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

