

Chansieh Phenolic J-170

Минеральный

Phenolic

Chansieh Enterprises Co., LTD.

Описание материалов:

Chansieh Phenolic J-170 is a Phenolic material filled with mineral. It is available in Asia Pacific for injection molding. Primary attribute of Chansieh Phenolic J-170: Heat Resistant.

Typical application of Chansieh Phenolic J-170: Electrical/Electronic Applications

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Минеральный		
Характеристики	Дуговая устойчивость		
	Средняя термостойкость		
Используется	Электрическое/электронное применение		
Внешний вид	Черный		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.39 to 1.44	g/cm ³	JIS K6915
Видимая плотность	0.62 to 0.67	g/cm ³	JIS K6915
Формовочная усадка	1.0 to 1.3	%	JIS K6915
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Флекторный стресс	78.5 to 108	MPa	JIS K6915
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Impact Strength	24.5 to 39.2	J/m	JIS K6915
Деформация	> 170	°C	JIS K6915
Insulation Resistance			JIS K6915
Boiling	1.0E+8 to 1.0E+9	ohms	
Normal	1.0E+9 to 1.0E+11	ohms	
Heat Resistance	180	°C	JIS K6915
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Электрическая прочность	10 to 12	kV/mm	JIS K6915

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

