

## AMPAL® MPV 2000

Органический органический

Thermoset Polyester

RASCHIG GmbH

### Описание материалов:

Halogen-free, organically and inorganically filled melamine-modified Polyester moulding compound

Low post-shrinkage, very good electrical values, high heat resistance, very good sliding behaviour, very good wear stability

Moulded parts in electrical engineering, mainly electrical parts such as circuit breakers, relays, switches, contact terminals

This product meets the allowed upper limits for heavy metals and PCAs and also conforms to the requirements of the EU directives 2002/95 (RoHS), 2002/96 (WEEE) and 2006/122 (PFOS)

Главная Информация	
UL YellowCard	E75850-249901
Наполнитель/армирование	Органический \ неорганический
Характеристики	Хорошие электрические свойства
	Хорошая износостойкость
	Без галогенов
	Высокая термостойкость
	Низкая усадка
Используется	Электрические детали Переключатели
Рейтинг агентства	EC 2002/96/EC (WEEE)
	EC 2006/122/EC
Соответствие RoHS	Соответствует RoHS
Формы	Гранулы
Метод обработки	Прессформа сжатия
	Литье под давлением

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.70 to 1.80	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Видимая плотность	0.75 to 0.95	g/cm <sup>3</sup>	ISO 60
Формовочная усадка-Поток <sup>1</sup>	0.70 to 1.0	%	ISO 2577
Поглощение воды (23°C, 24 hr)	< 0.80	%	ISO 62
Post Shrinkage <sup>2</sup>	0.20 to 0.40	%	ISO 2577
Максимальная температура обслуживания			IEC 60216

<50 h	190	°C	
20,000 h	140	°C	
Давление прессования прессформы	> 10.0	MPa	
Compression Molding Temperature	160 to 180	°C	
<b>Механические</b>	<b>Номинальное значение</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>Метод испытания</b>
Модуль растяжения			ISO 527-2
Compression Molded	5000 to 7000	MPa	
Injection Molded	9000 to 10000	MPa	
Tensile Stress			ISO 527-2
Compression Molded	30.0 to 50.0	MPa	
Injection Molded	45.0 to 55.0	MPa	
Флекторный модуль			ISO 178
Compression Molded	6000 to 8000	MPa	
Injection Molded	9000 to 11000	MPa	
Флекторный стресс			ISO 178
Compression Molded	60.0 to 90.0	MPa	
Injection Molded	90.0 to 110	MPa	
Сжимающее напряжение	150 to 200	MPa	ISO 604
<b>Воздействие</b>	<b>Номинальное значение</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>Метод испытания</b>
Ударная прочность			ISO 179/1eA
Compression Molded	1.5 to 2.5	kJ/m <sup>2</sup>	
Injection Molded	2.0 to 3.0	kJ/m <sup>2</sup>	
Charpy Unnotched Impact Strength			ISO 179/1eU
Compression Molded	6.0 to 8.0	kJ/m <sup>2</sup>	
Injection Molded	9.0 to 11	kJ/m <sup>2</sup>	
<b>Тепловой</b>	<b>Номинальное значение</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>Метод испытания</b>
Heat Deflection Temperature			
1.8 MPa, Unannealed	> 200	°C	ISO 75-2/A
8.0 MPa, Unannealed	80.0 to 110	°C	ISO 75-2/C
CLTE-Поток (50 to 100°C)	2.0E-5 to 3.0E-5	cm/cm/°C	ISO 11359-2
Теплопроводность	0.60 to 0.70	W/m/K	ASTM E1461
<b>Электрический</b>	<b>Номинальное значение</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>Метод испытания</b>
Удельное сопротивление поверхности	1.0E+12 to 1.0E+13	ohms	IEC 60093
Сопротивление громкости	1.0E+13 to 1.0E+14	ohms-cm	IEC 60093
Электрическая прочность	30 to 40	kV/mm	IEC 60243-1
Относительная проницаемость			IEC 60250

	7.00		
100 Hz	5.00		
	5.00		
1 MHz	4.00		
Коэффициент рассеивания			IEC 60250
100 Hz	0.10 to 0.20		
1 MHz	0.030 to 0.050		
Дуговое сопротивление	PLC 4		ASTM D495
Comparative Tracking Index	600	V	IEC 60112
<b>Воспламеняемость</b>	<b>Номинальное значение</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>Метод испытания</b>
Огнестойкость (0.750 mm)	V-0		UL 94
Индекс воспламеняемости провода свечения	960	°C	IEC 60695-2-12
Температура зажигания провода свечения	825	°C	IEC 60695-2-13
<b>Иньекция</b>	<b>Номинальное значение</b>	<b>Единица измерения</b>	
Средняя температура	50.0 to 75.0	°C	
Передняя температура	80.0 to 100	°C	
Температура обработки (расплава)	100 to 115	°C	
Температура формы	165 to 180	°C	
Back Pressure	0.800 to 1.20	MPa	
Screw Speed	80 to 120	rpm	
<b>NOTE</b>			
1.	Compression Molded		
2.	168 h / 110°C		

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

