

Sekisui PVC HA-05H

Polyvinyl Chloride

Sekisui (Hong Kong) Limited

Описание материалов:

Sekisui PVC HA-05H is a polyvinyl chloride product. It is available in the Asia-Pacific region. The main characteristics are: high liquidity.

| Главная Информация | | | |
|---|----------------------|-------------------|-----------------|
| Характеристики | Высокая яркость | | |
| Внешний вид | Белый | | |
| Формы | Порошок | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельный вес | 1.54 | g/cm ³ | JIS K7112 |
| Видимая плотность | 0.50 - 0.60 | g/cm ³ | JIS K6720-2 |
| K-Value | 52.0 | | JIS K6720-2 |
| Содержание хлора | 65.0 | wt% | ISO 1158 |
| Потеря тепла | | wt% | JIS K6720-2 |
| Температура-Гибкий | 87 | °C | JIS K6745 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Tensile Stress (Yield) | 57.0 | MPa | JIS K7113 |
| Растяжимое напряжение (Break) | 50 | % | JIS K7113 |
| Флекторный модуль | 2750 | MPa | JIS K7171 |
| Флекторный стресс | 86.0 | MPa | JIS K7171 |
| Воздействие | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Charpy Unnotched Impact Strength | 15 | kJ/m ² | JIS K7111 |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Heat Deflection Temperature | | | |
| 0.45 MPa, not annealed | 96.0 | °C | JIS K7207 |
| 1.8 MPa, not annealed | 86.0 | °C | JIS K7191-1 |
| Викат Температура размягчения | 103 | °C | JIS K7206 |
| CLTE-Поток | 7.0E-5 - 7.5E-5 | cm/cm/°C | ASTM D696 |
| Электрический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Сопротивление громкости ¹ (23°C) | 1.0E+15 | ohms-cm | |
| Диэлектрическая прочность ² | 47 - 63 | kV/mm | |
| Диэлектрическая постоянная | | | |
| 60 Hz | 3.08 | | |
| 1 MHz | 3.20 - 3.60 | | |
| Дополнительная информация | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Flow Rate (Flow Tester): 0.12 ml.sec | | | |

NOTE

- | | |
|----|-----------------------|
| 1. | 50% RH |
| 2. | Method A (short time) |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

