

ABS Proquigel T

Acrylonitrile Butadiene Styrene

Proquigel

Описание материалов:

Offers good overall balance of gloss, toughness, impact resistance and rigidity. Recommended for applications requiring aesthetic qualities, scratch resistance and good dimensional stability such as domestic appliances, air conditioners, office equipment, refrigerator components, toys and telephone cases.

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая стабильность размеров Хорошая ударопрочность Хорошая поверхность Хорошая прочность Глянцевый Высокая жесткость Устойчивость к царапинам		
Используется	Приборы Игрушки		
Внешний вид	Доступные цвета		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.04	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (200°C/5.0 kg)	1.0	g/10 min	ASTM D1238
Формовочная усадка-Поток	0.50	%	ASTM D955
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale)	105		ASTM D785
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Break)	46.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	30	%	ASTM D638
Флекторный модуль	2200	MPa	ASTM D790
Flexural Strength (Break)	67.0	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact			ASTM D256
23°C, 3.20 mm	260	J/m	
23°C, 6.20 mm	220	J/m	

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 МПа, Unannealed)	88.0	°C	ASTM D648
Викат Температура размягчения	107	°C	ASTM D1525

Воспламеняемость	Номинальное значение	Метод испытания
Огнестойкость	НВ	UL 94

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat