

LARIPUR® LPR 7025

Thermoplastic Polyurethane Elastomer (Polyester)

COIM S.p.A.

Описание материалов:

LARIPUR®LPR 7025 is a thermoplastic polyurethane elastomer (polyester)(TPU-polyester) material. This product is available in North America, Latin America or Europe. The processing method is injection molding.

LARIPUR®The main features of LPR 7025 are:

- Good toughness
- Good tear strength
- good weather resistance
- chemical resistance
- Wear-resistant

| Главная Информация | | | |
|----------------------------------|--|-------------------|-----------------|
| Характеристики | Прочность при низкой температуре Хорошая прочность на разрыв Хорошая стойкость к истиранию Хорошая химическая стойкость Хорошая устойчивость к погоде Хорошая прочность | | |
| Формы | Частицы | | |
| Метод обработки | Литье под давлением | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельный вес | 1.18 | g/cm ³ | ASTM D792 |
| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость дюрометра (Shore A) | 70 | | ASTM D2240 |
| Эластомеры | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Tensile Stress | | | ASTM D412 |
| 50% strain | 2.60 | MPa | ASTM D412 |
| 100% strain | 3.50 | MPa | ASTM D412 |
| 300% strain | 10.6 | MPa | ASTM D412 |
| Прочность на растяжение (Break) | 43.2 | MPa | ASTM D412 |
| Удлинение при растяжении (Break) | 670 | % | ASTM D412 |
| Tear Strength | 76.0 | kN/m | ASTM D624 |
| Комплект сжатия | | | ASTM D395 |
| 23°C, 70 hr | 23 | % | ASTM D395 |
| 70°C, 22 hr | 58 | % | ASTM D395 |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Викат Температура размягчения | 60.0 | °C | ASTM D1525 |

Дополнительная информация

Abrasion loss, DIN 53516: 30 mm³

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

