

Royalene® 677

Ethylene Propylene Diene Terpolymer

Lion Copolymer, LLC

Описание материалов:

A Highly Extendable ENB Polymer with Heavy Hydrotreated Paraffinic Oil for TPO/TPV and Thermoset Applications

Unique Features

Blends readily with polyolefins for TPO and TPV compounds

Provides enhanced compression set and good color in TPV

Highly extendable

Good aging properties

Good shape retention in extruded applications

Very high molecular weight base polymer

High green strength over a broad temperature range

Useful for making low hardness compounds

Extended with a white, hydrotreated paraffinic oil

Applications

TPO and TPV

Automotive applications

Mechanical goods

Hose tubes, Profile extrusions

Главная Информация

Характеристики	Наполнение Маслом Высокая Молекулярная масса Высокая прочность Твердость, низкая Распределение молекулярного веса средней ширины
Используется	Применение термоформования Труба Фитинги для труб Смешивание Машина/механические детали Применение в автомобильной области
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,2600 FDA не рассчитан
Внешний вид	Белый
Формы	Сумка
Метод обработки	Экструзия Экструзионное формование профиля

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.880	g/cm ³	ASTM D792
Вязкость Mooney ¹ (ML 1+4, 125°C)	50	MU	Internal method
Содержание этилидена норборнена (ENB)	4.5	wt%	Internal method
Тип масла (Paraffinic Oil)	50.0	phr	Internal method
Стабилизатор	Non-staining		
Молекулярное распределение веса	Medium		Internal method
Летучее вещество		wt%	Internal method

Дополнительная информация

E/P weight ratio, internal standard ZS 1231: 70/30

NOTE

1. Unmilled

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat