

Axiall PVC 16903

Flexible Polyvinyl Chloride

Axiall Corporation

Описание материалов:

Non-lead stabilized, flame retardant 90C tray cable jacket approved by UL for sunlight resistant applications per UL subjects 62, 1072, 1277 and 1569

Главная Информация			
Характеристики	<p>Огнестойкий</p> <p>Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению</p> <p>Низкое (нет) Содержание свинца</p>		
Используется	<p>Применение проводов и кабелей</p> <p>Кожух провода</p>		
Рейтинг агентства	<p>UL 1072</p> <p>UL 1277</p> <p>UL 1569</p> <p>UL 62</p>		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.36 to 1.40	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	89 to 95		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения-100% Secant	12.4	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение	18.6	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	300	%	ASTM D638
Старение	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Изменение максимального удлинения в воздухе ¹ (121°C, 168 hr)	-28	%	UL 1581
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	-25.0	°C	ASTM D746
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Индекс кислорода	29	%	ASTM D2863
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения	
Stock Temperature	188	°C	
NOTE			
1.	30 mil slabs		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

