

Manner Flexible PVC X3616

Flexible Polyvinyl Chloride

Manner Plastics, L.P.

Описание материалов:

For the extruded profile and tubing industries, Manner has developed a broad line of products which include low, medium, and high specific gravity materials as well as FDA and NSF recognized compounds. A general purpose transparent offering excellent clarity is also available.

The table below shows some of our most popular compounds, but is not a comprehensive view of the Manner Plastics product portfolio. If you do not see a compound offering the performance your application requires, please contact us. We may already have a custom formulation that meets your needs.

| Главная Информация | | | |
|----------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|
| Характеристики | Хорошая гибкость | | |
| | Высокая четкость | | |
| | | | |
| Используется | Профили | | |
| | Трубка | | |
| | | | |
| Внешний вид | Прозрачный/прозрачный | | |
| Формы | Гранулы | | |
| Метод обработки | Экструзия | | |
| | Экструзионный профиль | | |
| | | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельный вес | 1.38 | g/cm³ | ASTM D792 |
| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость дюрометра (Shore C) | 76 | | ASTM D2240 |
| Эластомеры | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Tensile Stress (100% Strain) | 13.1 | MPa | ASTM D638 |
| Прочность на растяжение (Yield) | 19.3 | MPa | ASTM D638 |
| Удлинение при растяжении (Break) | 250 | % | ASTM D638 |

^{*} Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com Адрес: Господин Чжао



Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

