

## TEDUR® L 9214-1

45% стекловолокно; 20% минеральное

Polyphenylene Sulfide

ALBIS PLASTIC GmbH

### Описание материалов:

TEDUR® L 9214-1 is a Polyphenylene Sulfide (PPS) product filled with 45% glass fiber and 20% mineral. It is available in Asia Pacific, Europe, or North America. Applications of TEDUR® L 9214-1 include automotive, engineering/industrial parts, lighting applications and reflectors.

Characteristics include:

Flame Rated

REACH Compliant

RoHS Compliant

High Stiffness

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Стекловолокно, 45% наполнитель по весу Минеральный, 20% наполнитель по весу		
Характеристики	Высокая жесткость		
Используется	Автомобильные Приложения Применение освещения Машина/механические детали Отражатели		
Рейтинг агентства	EC 1907/2006 (REACH)		
Соответствие RoHS	Соответствует RoHS		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.96	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Флекторный модуль	22000	MPa	ISO 178
Флекторный стресс	220	MPa	ISO 178
Flexural Strain at Flexural Strength	1.1	%	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Charpy Unnotched Impact Strength	25	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179/1eU
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature (1.8 MPa, Unannealed)	280	°C	ISO 75-2/A
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Comparative Tracking Index	150	V	IEC 60112
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Огнестойкость			UL 94

0.750 mm	V-0	
1.50 mm	V-0	
Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения
Температура сушки	130 to 140	°C
Время сушки	2.0 to 4.0	hr
Температура обработки (расплава)	320 to 340	°C
Температура формы	> 140	°C

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

