

DOW™ LLDPE 1613.11

Linear Low Density Polyethylene Resin

The Dow Chemical Company

Описание материалов:

Dow LLDPE 1613.11 is a Linear Low Density Polyethylene Resin, 1-hexene copolymer, produced in the Solution process. This resin is designed to be used in blown extrusion to produce films for industrial applications and consumer packaging. It contains slip and antiblock additives. Complies with:

U.S. FDA, 21 CFR 177.1520(c)3.2a

Главная Информация

Europe Commission Regulation (EU) No 10/2011 (See NOTES)

Consult the regulations for complete details.

і лавная информация			
Добавка	Антиблок (2500 ppm)		
	Скольжения (1000 ppm)		
Рейтинг агентства	ЕС без 10/2011		
	FDA 21 CFR 177,1520 (c) 3.2a		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.923	g/cm³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR)			
(190°C/2.16 kg)	1.3	g/10 min	ASTM D1238
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Толщина пленки протестирована	51	μm	
Сопротивление проколу пленки	7.66	J/cm ³	Internal Method
Сектантный модуль			ASTM D882
2% Secant, MD : 51 μm	189	MPa	
2% Secant, TD : 51 μm	224	MPa	
Прочность на растяжение			ASTM D882
MD : Yield,51 µm	11.2	MPa	
TD : Yield,51 µm	11.9	MPa	
MD : Break, 51 μm	33.5	MPa	
TD : Break, 51 µm	31.7	MPa	
Удлинение при растяжении			ASTM D882
MD : Break, 51 μm	900	%	
TD : Break, 51 μm	890	%	
Ударное падение Dart (51 µm)	270	g	ASTM D1709A
Elmendorf Tear Strength			ASTM D1922
MD : 51 μm	750	g	



TD : 51 μm	1100	g	
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Блеск (45°, 50.8 µm)	42		ASTM D2457
Haze (50.8 µm)	22	%	ASTM D1003

^{*} Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

