

ENFLEX VU-420-80A

Thermoplastic Vulcanizate

ENPLAST, a Ravago Group Company

Описание материалов:

Economical, vulcanized EPDM/PP series

| Главная Информация | | | |
|-------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Плотность | 0.970 | g/cm ³ | ISO 2781 |
| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость дюрометра (Shore A) | 80 | | ISO 868 |
| Эластомеры | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Tensile Stress | | | ISO 37 |
| 100% strain | 3.30 | MPa | ISO 37 |
| 300% strain | 4.80 | MPa | ISO 37 |
| Tensile Stress (Break) | 9.50 | MPa | ISO 37 |
| Удлинение при растяжении (Break) | 610 | % | ISO 37 |
| Tear Strength | 55 | kN/m | ISO 34-1 |
| Комплект сжатия | | | ASTM D395B |
| 70°C, 22 hr | 47 | % | ASTM D395B |
| 100°C, 22 hr | 61 | % | ASTM D395B |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Температура ломкости | -50.0 | °C | ISO 974 |
| Maximum Dynamic Service Temperature | 135 | °C | |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

