

Sylvin 9925-65 Natural

Наполнитель

Flexible Polyvinyl Chloride

Sylvin Technologies Incorporated

Описание материалов:

Sylvin Compounds 9925-65 Natural is a Flexible Polyvinyl Chloride material filled with filler. It is available in North America for injection molding.

Typical applications include:

Caps/Lids/Closures

Coating Applications

Handles

Hose/Tubing

Seating

| Главная Информация | | | |
|---------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Наполнитель/армирование | Наполнитель | | |
| Используется | Колпачки | | |
| | Гибкие ручки | | |
| | Фитинги для шланга | | |
| | Защитные покрытия | | |
| | Сиденья | | |
| Внешний вид | Доступные цвета | | |
| | Натуральный цвет | | |
| Формы | Гранулы | | |
| Метод обработки | Литье под давлением | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельный вес | 1.26 | g/cm ³ | ASTM D792 |
| Формовочная усадка-Поток | 1.7 to 2.2 | % | ASTM D955 |
| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость дюрометра (Shore A, 10 sec) | 65 | | ASTM D2240 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение (Break) | 10.3 | MPa | ASTM D638 |
| Удлинение при растяжении (Break) | 460 | % | ASTM D638 |
| Эластомеры | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Tear Strength | 36.8 | kN/m | ASTM D624 |
| Инъекция | Номинальное значение | Единица измерения | |
| Температура обработки (расплава) | 157 to 168 | °C | |
| Температура формы | 21.1 to 37.8 | °C | |
| Скорость впрыска | Moderate-Fast | | |

| | | |
|---------------|----------------|-----|
| Back Pressure | 0.414 to 0.689 | MPa |
| Screw Speed | 35 to 50 | rpm |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

