

## SABIC® Polyester SF 311

Polyethylene Terephthalate

Saudi Basic Industries Corporation (SABIC)

### Описание материалов:

Polyester short staple fiber for Ring and open end spinning

Polyester short staple fiber for Nonwoven processes

Polyester Short Staple Fibers (semi dull and round)

1.5 dtex (1.4 den) x 38mm

### Главная Информация

Используется	Штапельное волокно
	Текстильные изделия
	Смешивание

Формы	Сумка
-------	-------

Метод обработки	Экструзия волокна (спиннинг)
-----------------	------------------------------

### Дополнительная информация

Titre, SABIC 0010, Decitex setting: 1.55 dtexTitre, SABIC 0010, Denier setting: 1.40 denTitre deviation:  $\pm 3\%$ Staple length, SABIC 0006:  $38 \pm 2$  mmNo. of crimps/cm, SABIC 0014, Double crimps: 5.0 - 7.0Hot air shrinkage, SABIC 0017, 190 °C, 20 minutes: 5.5 - 9.5%Moisture, SABIC 0031: < 0.4% w/wOil pick up, SABIC 0054: 0.11-0.15% w/wTenacity at break, SABIC 0012, Decitex setting: 58 - 63 cN/texTenacity at break, SABIC 0012, Denier setting: 6.6 - 7.2 gm/denElongation at break, SABIC 0012: 18 - 24%Luster: Semi-Dull

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

### Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

