

MTEGRITY™ LLDPE LL204MM

Linear Low Density Polyethylene

M. Holland Company

Описание материалов:

Linear Low Density Polyethylene
Excellent Sealing Properties
Food Packaging
Stretch Wrap

Главная Информация			
Характеристики	Низкая плотность		
Используется	Растягивающаяся обмотка Пищевая упаковка		
Формы	Частицы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.918	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	2.0	g/10 min	ASTM D1238
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сектантный модуль			ASTM D882
1% secant, MD	193	MPa	ASTM D882
1% secant, TD	214	MPa	ASTM D882
Прочность на растяжение			ASTM D882
MD: Fracture	27.6	MPa	ASTM D882
TD: Fracture	21.4	MPa	ASTM D882
Удлинение при растяжении			ASTM D882
MD: Fracture	700	%	ASTM D882
TD: Fracture	900	%	ASTM D882
Ударное падение Dart	110	g	ASTM D1709
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Haze	13	%	ASTM D1003

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

