

ColorRx® PC2-1500RX

Polycarbonate

LTL Color Compounders, Inc.

Описание материалов:

A biocompatible, 15 melt, high heat resistant Polycarbonate for healthcare applications.

Главная Информация			
Характеристики	Биосовместимый		
	Высокая термостойкость		
Используется	Медицинские/медицинские приложения		
Рейтинг агентства	ISO 10993		
	USP класс VI		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.17	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR)	15	g/10 min	ASTM D1238
Формовочная усадка-Поток	0.70 to 0.80	%	ASTM D955
Поглощение воды (23°C, 24 hr)	0.20	%	ASTM D570
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	64.1	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении			ASTM D638
Yield	7.0	%	
Break	80	%	
Флекторный модуль	2240	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	320	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed, 6.40 mm)	148	°C	ASTM D648

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

