

Geon™ Vinyl Flexible B65BCA

Flexible Polyvinyl Chloride

PolyOne Corporation

Описание материалов:

Improved adhesion.

Главная Информация			
Характеристики	Устойчивы к бактериям Устойчивый к грибку Хорошая адгезия Комплект низкого сжатия Гибкость при низкой температуре		
Используется	Уплотнения Уплотнитель		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Экструзия Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.23	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра			ASTM D2240
Shore A	61		
Shore A, 15 sec	62		
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение ¹			ASTM D638
Break	13.9	MPa	
100% Strain	4.06	MPa	
Удлинение при растяжении ² (Break)	450	%	ASTM D638
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tear Strength	4.03	kN/m	ASTM D624
Комплект сжатия (23°C, 22 hr)	20	%	ASTM D395
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	-42.0	°C	ASTM D746
Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура обработки (расплава)	188 to 204	°C	

Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения
Температура расплава	179 to 182	°C

NOTE

1. 510 mm/min
2. 510 mm/min

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat