

REXtac® APAO RT 2880

Polyalphaolefin

Huntsman Corporation

Описание материалов:

Butene-1 copolymer

Главная Информация			
Характеристики	Высокая прочность на растяжение Сополимер Аморфный		
Используется	Герметик Клей		
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 175,105		
Соответствие RoHS	Свяжитесь с производителем		
Формы	Частицы		
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (23°C)	3.00	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break, 23°C)	400	%	ASTM D638
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура перехода стекла	-35.0	°C	DSC

Дополнительная информация

Melt Viscosity, ASTM D3236, 375°F: 8000 cps Needle Penetration, ASTM D1321, 25°C: 0.8 mm Softening Point by Ring and Ball, ASTM E28: 210°F Open Time, Kraft/Kraft, 25°C, Huntsman Method: >240 seconds Flashpoint, COC, ASTM D93: >450°F

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519
Мобильный телефон: +86-13424755533
Email: sales@su-jiao.com
Адрес: Господин Чжао
Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

