

POLIMAXX 1140H

Polypropylene Homopolymer

IRPC Public Company Limited

Описание материалов:

POLIMAXX 1140H is a Polypropylene Homopolymer (PP Homopolymer) product. It can be processed by blow molding, sheet extrusion, or thermoforming and is available in Asia Pacific, Europe, or North America. Applications of POLIMAXX 1140H include containers and food contact applications.

Characteristics include:

RoHS Compliant

Clarity

Food Contact Acceptable

Good Stiffness

Homopolymer

Главная Информация	
Характеристики	<p>Приемлемый пищевой контакт</p> <p>Хорошая жесткость</p> <p>Высокая четкость</p> <p>Гомополимер</p>
Используется	Контейнеры
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,1520
Соответствие RoHS	Соответствует RoHS
Метод обработки	<p>Выдувное формование</p> <p>Экструзионный лист</p> <p>Термоформовка</p>

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	2.0	g/10 min	ASTM D1238
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale)	107		ASTM D785
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	37.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Yield)	23	%	ASTM D638
Флекторный модуль-1% Secant	1800	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность (23°C)	6.0	kJ/m ²	DIN 53453
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (0.45 MPa, Unannealed)	120	°C	ASTM D648

Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения
Температура расплава	190 to 230	°C

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

