

## ExxonMobil™ LDPE LD 144BR

Low Density Polyethylene Resin

ExxonMobil Chemical

### Описание материалов:

LD144BR is an LDPE grade, which offers excellent optical properties combined with increased stiffness and drawdown properties.

Главная Информация			
Добавка	Антиблок (1000 ppm)		
	Стабилизатор тепла		
	Скольжения (750 ppm)		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	3.1	g/10 min	ASTM D1238
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сектантный модуль			ASTM D882
1 % Secant, MD	260	MPa	
1 % Secant, TD	305	MPa	
Прочность на растяжение			ASTM D882
MD : Yield	13.0	MPa	
TD : Yield	12.5	MPa	
MD : Break	25.0	MPa	
TD : Break	17.0	MPa	
Удлинение при растяжении			ASTM D882
MD : Break	160	%	
TD : Break	480	%	
Ударное падение Dart	60	g	ASTM D1709A
Elmendorf Tear Strength			ASTM D1922
MD	350	g	
TD	130	g	
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Блеск (45°)	72		ASTM D2457
Haze	6.2	%	ASTM D1003

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

