

Harcast™ 3731

Thermoplastic

Harco Inc.

Описание материалов:

HARCAST™ 3731 is a truly unique polymer alloy system, with the following features:

Prototype and production molds can be made quickly and at low cost.

Easily poured in a small or large mass.

Short term exposure to 275°F and continuous service at 250° F.

Easily drilled, tapped, milled, sanded, ground, polished and turned in a lathe.

Shrinkage as low as .00075 per linear inch can be obtained through proper selection of curing agent for any given mass.

Applications:

Molds

Dies

Duplicate & Master Models

Foundry Patterns

Fixtures

Главная Информация		
Характеристики	Цикл быстрого формования	
	Низкая усадка	
	Низкая вязкость	
	Обрабатываемый	
Используется	Формы/штампы/инструменты	
Внешний вид	Алюминий	
Формы	Жидкость	
Метод обработки	Литье	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Удельный вес	1.83 to 1.96	g/cm ³
Формовочная усадка-Поток		
-- 1	0.050 to 0.10	%
--	0.075 to 0.15	%
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения
Твердость дюрометра (Shore D)	88	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения
Прочность на сжатие	95.1	MPa
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения
Терморегулирующая вязкость (25°C)	4500	cP
NOTE		

1. with conductites

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

