

## Mirathane™ L95

Thermoplastic Polyurethane Elastomer (Polycaprolactone)

Miracll Chemicals Co., Ltd.

### Описание материалов:

Mirathane™ L95 is a Thermoplastic Polyurethane Elastomer (Polycaprolactone) (TPU-Capro) product. It is available in Asia Pacific. Applications of Mirathane™ L95 include engineering/industrial parts, film, sealing applications and sheet.

Главная Информация			
Используется	Пленка Прокладки Уплотнения Лист		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.20	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	95		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Устойчивость к истиранию	20.0	mg	ASTM D1044
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress			ASTM D412
100% Strain	14.0	MPa	
300% Strain	25.0	MPa	
Прочность на растяжение (Yield)	40.0	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	370	%	ASTM D412
Tear Strength	145	kN/m	ASTM D624
Комплект сжатия			ASTM D395
23°C, 72 hr	30	%	
70°C, 22 hr	45	%	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура перехода стекла <sup>1</sup>	-35.0	°C	ASTM D3417

NOTE			
1.	10°C/min		

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

[Свяжитесь с нами](#)

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

