

## Eco-Solutions GP8001T

Biodegradable Polymers

MINIMA Technoloy Co. Ltd.

### Описание материалов:

Eco-Solutions GP8001T is a Biodegradable Polymers (Biodeg Polymers) material. It is available in Asia Pacific, Europe, or North America for extrusion coating or injection molding. Primary attribute of Eco-Solutions GP8001T: Eco-Friendly/Green.

Typical applications include:

Fabrics/Fibers

Film

Главная Информация			
Характеристики	Биоразлагаемый Compostable		
Используется	Пленка Мононити		
Метод обработки	Экструзионное покрытие Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.26	g/cm <sup>3</sup>	JIS K7112
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	8.0	g/10 min	JIS K7210
Формовочная усадка			Internal Method
Flow	1.3	%	
Across Flow	1.1	%	
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale)	105		JIS K7202
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение			JIS K7113
Yield	35.0	MPa	
Break	25.0	MPa	
Удлинение при растяжении (Break)	100	%	JIS K7113
Флекторный модуль	550	MPa	JIS K7203
Flexural Strength	35.0	MPa	JIS K7203
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод ударная прочность	10	kJ/m <sup>2</sup>	JIS K7110
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Температура отклонения при нагрузке (0.45 МПа, Unannealed)	91.0	°C	JIS K7207
Температура плавления	110	°C	JIS K7121

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

