

## DINALON® B1V25

Polyamide 6

Grupo Repol

### Описание материалов:

DINALON® B1V25 is a Polyamide 6 (Nylon 6) product. It is available in Europe.

| Главная Информация                                |                      |                   |                 |
|---|----------------------|-------------------|-----------------|
| Внешний вид                                       | Натуральный цвет     |                   |                 |
| Формы   | Гранулы              |                   |                 |
| Физический  | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Плотность   | 1.13                 | g/cm <sup>3</sup> | ISO 1183/A      |
| Humidity <sup>1</sup>                             | < 0.25               | %                 | ISO 15512/B     |
| Механические                                      | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Модуль растяжения                                 | 2600                 | MPa               | ISO 527-2       |
| Tensile Stress (Break)                            | 65.0                 | MPa               | ISO 527-2       |
| Растяжимое напряжение (Yield)                     | 4.0                  | %                 | ISO 527-2       |
| Флекторный модуль                                 | 1800                 | MPa               | ISO 178         |
| Флекторный стресс                                 | 75.0                 | MPa               | ISO 178         |
| Воздействие                                       | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Ударная прочность (23°C)                          | < 10                 | kJ/m <sup>2</sup> | ISO 179/1eA     |
| Charpy Unnotched Impact Strength (23°C)           | No Break             |                   | ISO 179/1eU     |
| Тепловой  | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Heat Deflection Temperature (1.8 MPa, Unannealed) | 50.0                 | °C                | ISO 75-2/A      |
| Викат Температура размягчения                     | > 200                | °C                | ISO 306/B       |
| NOTE  |                      |                   |                 |
| 1.  | Karl-Fischer         |                   |                 |

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

