

Sylvin 6169-89 Natural

Flexible Polyvinyl Chloride

Sylvin Technologies Incorporated

Описание материалов:

Sylvin 6169-89 Natural Is A Non Lead Stabilized Vinyl Compound Formulated For Flexible Cord Jacketing Applications.

| Главная Информация | | | |
|--|--|-------------------|-----------------|
| Добавка | Неуказанный стабилизатор | | |
| Характеристики | Хорошая гибкость Низкое (нет) Содержание свинца | | |
| Используется | Кабельный кожух | | |
| Рейтинг агентства | UL VW-1 | | |
| Внешний вид | Натуральный цвет | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельный вес | 1.40 | g/cm ³ | ASTM D792 |
| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость дюрометра (Shore A, 10 sec) | 89 | | ASTM D2240 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение | 17.2 | MPa | ASTM D638 |
| Удлинение при растяжении (Break) | 300 | % | ASTM D638 |
| Эластомеры | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Tear Strength | 74.4 | kN/m | ASTM D624 |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Температура непрерывного использования | 60.0 | °C | ASTM D794 |
| Температура плавления | 171 to 182 | °C | |
| Воспламеняемость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Индекс кислорода | 26 | % | ASTM D2863 |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

