ExxonMobil™ LLDPE LL 6100.17

Linear Low Density Polyethylene Resin

ExxonMobil Chemical

Описание материалов:

LL 6100 is a butene copolymer with narrow molecular weight distribution, which has been developed for applications requiring easy processability. The resin has excellent toughness and tear resistance suitable for low-temperature food packaging applications.

Главная Информация			
UL YellowCard	E116487-257991		
Физический	**Номинальное значение**	**Единица измерения**	**Метод испытания**
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	20	g/10 min	ASTM D1238
Экологическое сопротивление растрескиванию (10% Igepal, F50)	326	hr	ASTM D1693B
Механические	**Номинальное значение**	**Единица измерения**	**Метод испытания**
Прочность на растяжение (Yield)	12.0	MPa	ASTM D638
Флекторный модуль			ASTM D790B
1% secant	480	MPa	ASTM D790B
2% secant	429	MPa	ASTM D790B
Тепловой	**Номинальное значение**	**Единица измерения**	**Метод испытания**
Викат Температура размягчения	92.1	°C	ASTM D1525
Пиковая температура плавления	124	°C	ASTM D3418

Дополнительная информация

□□□□□□□□□□.□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□.

Юридическое заявление

□□□□□□□□□□□□□□□(□□:FDA,EU,HPFB),□□□□□□□□□□□□□□□□□□.□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

WeChat