

## Adflex 7637 XCP

Polyolefin

LyondellBasell Industries

### Описание материалов:

Adflex 7637 XCP is a thermoplastic polyolefin which has been developed for the extrusion or calendaring of soft film. Adflex 7637 XCP can also be used as impact/toughener modifier of polypropylene homopolymer in extrusion applications. In strapping applications for instance, it notably decreases fibrillation and improves the processability of the film at high drawing ratios. Adflex 7637 XCP can be processed on any conventional PP extrusion line as well as on PVC calendars. It can also be blown on standard LDPE or LLDPE film lines.

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая гибкость		
Используется	Выдувная пленка		
	Гигиена		
	Упаковка		
	Пленка		
	Ламинат		
	Сумка		
	Композитный		
	Промышленное применение		
	Фитинги для труб		
	Сельскохозяйственное применение		
	Лист		
	Бутылка		
	Пластиковая модификация		
Профиль			
Жесткая упаковка			
Метод обработки	Экструзионная пленка		
	Выдувная пленка		
	Композитный		
	Экструзионное выдувное формование		
	Экструзионный лист		
	Экструзионное формование профиля		
Каландрирование			
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.880	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	0.80	g/10 min	ISO 1133

Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D, 15 sec)	34		ISO 868
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress			ISO 527-2
Yield	9.00	MPa	ISO 527-2
Fracture	13.0	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение			ISO 527-2
Yield	32	%	ISO 527-2
Fracture	500	%	ISO 527-2
Флекторный модуль	340	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность			ISO 179
-40°C	100	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179
-20°C	100	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179
23°C	No Break		ISO 179
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature (0.45 MPa, Unannealed)	50.0	°C	ISO 75-2/B
Викат Температура размягчения	80.0	°C	ISO 306/A

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat