

Lucent PC PC/ABS-FR5

Polycarbonate + ABS

Lucent Polymers, Inc.

Описание материалов:

Injection Grade Polycarbonate + ABS

Color Available

Add "R" for Added Release

Add "U" for UV Stabilizer

UL Recognized; 5VA, V-0 at 2.5 mm; QMFZ2.E213588

Главная Информация			
Добавка	Огнестойкий		
Характеристики	Огнестойкий		
Номер файла UL	E213588		
Внешний вид	Доступные цвета		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.19	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (260°C/5.0 kg)	18	g/10 min	ASTM D1238
Формовочная усадка-Поток (3.18 mm)	0.50	%	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	3050	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение (Yield)	61.4	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	> 100	%	ASTM D638
Флекторный модуль	2650	MPa	ASTM D790
Flexural Strength	96.5	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (3.18 mm)	530	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed)	82.8	°C	ASTM D648
Воспламеняемость	Номинальное значение	Метод испытания	
	V-0		
Огнестойкость (2.50 mm)	5VA	UL 94	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

