

Laser+® W PJ002 (F43A)

Polyethylene Terephthalate

DAK Americas LLC

Описание материалов:

Laser+® W PJ002 (F43A) is a Polyethylene Terephthalate (PET) material. It is available in Latin America or North America for injection blow molding or stretch blow molding.

Important attributes of Laser+® W PJ002 (F43A) are:

Copolymer

Eco-Friendly/Green

Food Contact Acceptable

Medium Viscosity

Typical applications include:

Containers

Food Contact Applications

Главная Информация	
Характеристики	Сополимер Приемлемый пищевой контакт Средняя вязкость Перерабатываемый материал
Используется	Контейнеры
Рейтинг агентства	FDA FCN 635
Формы	Гранулы
Метод обработки	Литье под давлением Растягивающееся выдувное формование

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Bulk Density	817	kg/m ³	Internal Method
Ацетальдегид	< 3.0	ppm	Internal Method
Цвет			Internal Method
CIE b*	-1.2 to 1.8		
CIE L*	> 78		
Crystallinity	> 35	%	Internal Method
Внутренняя вязкость	0.78 to 0.82	dl/g	Internal Method
Содержание влаги-Как упаковано	< 0.25	wt%	Internal Method
Размер частиц-Форма (кубическая)	2.50	mm	Internal Method
Размер чипа-Номинальная	53.0 to 73.0	count/g	Internal Method
Штрафы-Как упаковано, 24 размера сетки	< 0.1	wt%	Internal Method
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Температура плавления	240	°C	Internal Method
Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура сушки	149 to 171	°C	
Время сушки	4.0 to 6.0	hr	
Dew Point	< -36.7	°C	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat