

BorECO™ BA2000

Polypropylene Copolymer

Borealis AG

Описание материалов:

BorECO BA2000 is a high molecular weight, low melt flow rate polypropylene block copolymer with a good balance of mechanical properties. This grade offers superior stiffness while keeping good impact resistance and shows excellent processability.

Главная Информация			
Характеристики	Блок сополимер		
	Жесткий, высокий		
	Высокая Молекулярная масса		
	Хорошая ударпрочность		
	Перерабатываемые материалы		
	Обрабатываемость, хорошая		
	Низкий уровень жидкости		
Используется	Трубопроводная система		
Рейтинг агентства	EN 1852-1		
Метод обработки	Экструзионная формовка труб		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.900	g/cm ³	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	0.30	g/10 min	ISO 1133
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Yield)	38.0	MPa	ISO 527-2/50
Растяжимое напряжение (Yield)	6.5	%	ISO 527-2/50
Флекторный модуль ¹	2000	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность			ISO 179/1eA
-20°C	2.0	kJ/m ²	ISO 179/1eA
23°C	29	kJ/m ²	ISO 179/1eA
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	
Зона цилиндра 1 темп.	200 - 220	°C	
Зона цилиндра 2 температура.	200 - 220	°C	
Зона цилиндра 3 темп.	200 - 220	°C	
Зона цилиндра 4 темп.	200 - 220	°C	
Зона цилиндра 5 темп.	200 - 220	°C	
Температура расплава	210 - 230	°C	

Температура матрицы	210 - 220	°C
---------------------	-----------	----

Инструкции по экструзии

Head Temperature: 210 to 220°C

NOTE

1. 2.0 mm/min

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat