

Beetafin® LS9010

Polyurethane (Polyester based)

BIP (Oldbury) Limited

Описание материалов:

An anionic, hard, flexible, light fast polyester based, aliphatic aqueous polyurethane dispersion.

Characteristics:

Low co-solvent level

Excellent toughness and abrasion resistance

Gives high clarity films that do not discolour on exposure to daylight

Good film flow and open time

Good adhesion to synthetic and natural materials

Excellent film former

Applications:

Leather Finishing

Plastic Coatings

Textile Coatings

Thread Coatings

Textile Finishing

Wood Coatings

Главная Информация

Характеристики	Алифатический
	Хорошая стойкость к истиранию
	Хорошая адгезия
	Хорошая гибкость
	Хороший поток
	Хорошая прочность
	Высокая четкость
	Средняя твердость

Используется	Нанесение покрытия
	Печатные чернила
	Текстильные изделия

Физический

Физический	Номинальное значение	Единица измерения
------------	----------------------	-------------------

PH	9.0	
Содержание твердых веществ	35	%

Пленки

Пленки	Номинальное значение	Единица измерения
--------	----------------------	-------------------

Модуль растяжения		
300%	30.0	МПа
100%	20.0	МПа
Прочность на растяжение-MD (Break)	55.0	МПа

Растяжимое удлинение-MD (Break)	400	%	
Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Вязкость (25°C)	0.30	Pa·s	Brookfield

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

