

## Lucky PVC Recycle 30

Rigid Polyvinyl Chloride

Lucky Plastics Industries (Pvt) Ltd.

### Описание материалов:

Contains maximum 30% recycled content engineered for use in food packaging.

Главная Информация			
Переработанное содержание	Да, 30%		
Характеристики	Приемлемый пищевой контакт Высокая ударопрочность Перерабатываемый материал		
Используется	Пленка Пищевая упаковка Приложения для обслуживания пищевых продуктов		
Внешний вид	Доступные цвета		
Метод обработки	Термоформовка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.33 to 1.37	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Загрязнения	< 10	ppm	Internal Method
Усадка			
MD <sup>1</sup>	3.0 to 6.0	%	
MD <sup>2</sup>	3.0 to 10	%	
TD <sup>3</sup>	0.0 to 2.0	%	
TD <sup>4</sup>	0.0 to 0.50	%	
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Толщина пленки-рекомендовано/доступно	0.05 to 0.8 mm		
Прочность на растяжение-MD (Break)	50.2	MPa	ASTM D882
Растяжимое удлинение-MD (Break)	> 80	%	ASTM D882
Ударное падение Dart	1.5 to 3.0	g	ASTM D256
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact <sup>5</sup>	160 to 430	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (0.45 MPa, Unannealed)	60.0 to 70.0	°C	ASTM D1790
Температура ломкости	-25.0 to -15.0	°C	ASTM D5420

Оптический	Номинальное значение	Метод испытания
Блестящий Гарднер (60°)	110 to 130	ASTM D523

#### NOTE

- |    |                                     |
|----|-------------------------------------|
| 1. | Greater than 0.26 mm film thickness |
| 2. | Less than 0.25 mm film thickness    |
| 3. | Less than 0.25 mm film thickness    |
| 4. | Greater than 0.26 mm film thickness |
| 5. | 0.13 mm Notch Depth                 |

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat