

Adstif HA1152

High Crystallinity Polypropylene

LyondellBasell Industries

Описание материалов:

Adstif HA1152 is a high crystallinity homopolymer designed for injection molding applications with high processability.

It features extremely high stiffness, high flowability, high gloss. Adstif HA1152 has been especially developed for the production of stiff injection moulded articles, where high rigidity is needed. Typical applications of Adstif HA1152 would include packaging containers, housewares, appliances, technical parts.

Главная Информация			
Характеристики	<p>Хорошая технологичность</p> <p>Высокий поток</p> <p>Глянцевый</p> <p>Высокая жесткость</p> <p>Высококристаллический</p> <p>Гомополимер</p> <p>Сверхвысокая жесткость</p>		
Используется	<p>Компоненты прибора</p> <p>Контейнеры</p> <p>Инженерные детали</p> <p>Товары для дома</p> <p>Упаковка</p>		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.900	g/cm ³	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	25	g/10 min	ISO 1133
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость мяча (Н 358/30)	93.0	MPa	ISO 2039-1
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	2000	MPa	ISO 527-2
Tensile Stress (Yield)	40.0	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение			ISO 527-2
Yield	6.0	%	
Break	15	%	
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность (23°C)	2.0	kJ/m ²	ISO 179/1eA

Charpy Unnotched Impact Strength (23°C)	60	kJ/m ²	ISO 179/1eU
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature (0.45 MPa, Unannealed)	110	°C	ISO 75-2/B
Викат Температура размягчения			
--	158	°C	ISO 306/A50
--	104	°C	ISO 306/B50

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

